AWM 3640 σιλικόνης καουτσούκ μόνωση καλωδίων ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Πρότυπο: UL758 Αρχείο No.:E206992

AWM 3640 σιλικόνης καουτσούκ μόνωση καλωδίων

Βαθμολογήθηκε με βολτ. 1.1KV:

Βαθμολογήθηκε με temp.:150 / 180℃

Μαέστρος: κονσέρβες χαλκού αγωγού 1221/ 0.50 mm, διάμετρος: 23.0 mm

Μόνωση: σιλικόνης καουτσούκ 2.4mm

Σακάκι: συνθετικά νήματα πλέξιμο, ειδική ρητίνη βαφή, το πλέξιμο πάχος: 0,35 mm

Καλώδιο O.D.: 28.5±0.60 mm

Χρώμα: όλα είναι διαθέσιμα

Καλώδιο περ. βάρος: 252kg/100meters

Χαρακτήρες:

Στοιχεία			Τεχνικά δεδομένα	Εφαρμοσμένη πρότυπο
Από εμφάνιση			Ομαλή, ακόμη, δεν χαλαρά	UL758 UL62 UL1581
Δοκιμή τάσης			AC3.2KV/0.15 S	
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης			5 × d	
Μόνωση μηχανική χαρακτήρες	Πριν ηλικίας	Αντοχή σε εφελκυσμό Δύναμη	≥3.45N / mm²	
		Επιμήκυνση κατά διάλειμμα	≥100%	
	150℃ (158±1℃ × 1440 χ) 180℃ (210±1℃ × 1440 χ)	Αντοχή σε εφελκυσμό Δύναμη	Όχι λιγότερο από το 60% της un-ηλικίας	
		Επιμήκυνση κατά τη θραύση	Όχι λιγότερο από το 25% της un-ηλικίας	
Οριζόντια φλόγα δοκιμής			FT2	
Δηλητηριώδη ουσία ελέγχου			Συμμορφώνονται με τους κανόνες της ROHS	ΤΗΣ ΕΕ — 2002/95/ΕΚ